試　験　成　績　書

No.

昭　石　化　工　株　式　会　社

製 品 名　　フジシールⅡ号

試　験　項　目	性　状	試　験　方　法
外　　観*1	合格	社内試験方法による
軟 化 点　　℃	146.5	JIS K 2207：2006 による
針 入 度（25℃）　　1／10mm	39	
針入度指数	＋9.5	
蒸発質量変化率　　wt%	0.07	
引 火 点　　℃	326	JIS K 2265：2007 による
フラースぜい化点　　℃	－32	JIS K 2207：2006 による
だれ長さ（90℃）	0	
加熱安定性（ﾌﾗｰｽぜい化点差）　　℃	3	
密　　度　　g／cm³	0.97	社内試験方法による

備　　考

＊1：200±10℃で局部加熱しないように注意して溶融させた時、混雑物等異物を含まない黒褐色均質液体であること。

SK608