試　験　成　績　書

No.

昭　石　化　工　株　式　会　社

製 品 名　　タフベント

試　験　項　目			性　状	試　験　方　法
質　　量		kg	22.8	社内試験方法による
寸　　法	長さ	m	16.1	JIS A 6023：2014 による
	幅	cm	100.9	
外　　観*1			合格	
製品の単位面積質量		g／m²	1404	
あなの直径		mm	40	
隣接あなの中心間距離		mm	70	
あなの面積比		%	15.4	
アスファルトの単位面積質量		g／m²	539	
引張強さ	N/cm	長手方向	118	
		幅方向	89	
耐折り曲げ性*2			合格	
アスファルトの浸透状況*3			合格	
耐 熱 性*4			合格	
寸法安定性		mm	0.2	

備　　考

＊1：20±15℃、65±20%の温湿度条件下で平面に広げ、目視によって試験を行い、次の規定に適合しなければならない。

1) 著しいわん曲、起伏、裂けた箇所、折れ及びしわがないこと。ただし、被覆しているｱｽﾌｧﾙﾄに細かい起伏があっても差し支えない。

2) 相互に粘着する部分がなく、被覆しているｱｽﾌｧﾙﾄ又は鉱物質粒子がはがれていないこと。

3) 1巻の途中で2か所以上切断していないこと。1か所切断している場合、1片の長さが2.0m以上あること。

＊2：試験片10個中9個以上にき裂が生じないこと。

＊3：ｱｽﾌｧﾙﾄの不浸透部分がないこと。

＊4：被覆物5mm以上のずれ落ち、発泡などが生じないこと。

SK608