試　験　成　績　書

No.

昭　石　化　工　株　式　会　社

製 品 名　　バリヤーシートシャット

試　験　項　目			性　状	試　験　方　法
質　　量		kg	23.7	社内試験方法による
寸　　法	長さ	m	16.1	JIS A 6005：2014 による
	幅	cm	100.7	
外　　観*1			合格	
製品の単位面積質量		g／m²	1443	
原紙の単位面積質量		g／m²	210	
アスファルトの単位面積質量		g／m²	704	
引張強さ	N／cm	長手方向	85	
		幅方向	50	
耐折り曲げ性*2			合格	
アスファルトの浸透状況*3			合格	
耐 熱 性*4			合格	

備　　考

＊1：20±15℃、65±20%の温湿度条件下で平面に広げ、目視によって試験を行い、次の規定に適合しなければならない。

1)著しいわん曲、起伏、裂けた箇所、折れ、しわ及び穴がないこと。ただし、被覆しているｱｽﾌｧﾙﾄに細かい起伏があっても差し支えない。

2)相互に粘着する部分がなく、被覆しているｱｽﾌｧﾙﾄがはがれていないこと。

3)１巻の途中で２か所以上切断していないこと。１か所切断している場合、１片の長さが 2.0m 以上あること。

＊2：試験片 10 個中 9 個以上にき裂が生じないこと。

＊3：ｱｽﾌｧﾙﾄの不浸透部分がないこと。

＊4：被覆物のずれ落ち、発泡、浸透しているｱｽﾌｧﾙﾄのしみ出しなどが生じないこと。

SK608