


試 験 成 績 書



昭 石 化 工 株 式 会 社

製 品 名 ラピネスシート GR400

適用規格 JIS A 6013 (改質アスファルトルーフィングシート) 露出単層防水用 R 種, II 類

試 験 項 目			性 状	規 格 値	試 験 方 法		
質 量			kg	39.0	32.0 以上	社内試験方法による	
寸 法	厚さ	mm	4.2	4.0 以上			
	長さ	m	8.1	8.0 以上			
	幅	cm	100.5	100.0 以上			
外 観			合格	*1	JIS A 6013 : 2014 による		
製品の単位面積質量			g/m <sup>2</sup>	4788		3800 以上	
引 張 り *2	引張強さ N/cm	無処理	長手方向	171		80 以上	
			幅方向	124			
		加熱後	長手方向	181 (106)		*3	
			幅方向	134 (108)			
		アルカリ 浸せき後	長手方向	170 (99)			
			幅方向	116 (94)			
	伸び率 %	無処理	長手方向	55			15 以上
			幅方向	62			
		加熱後	長手方向	50 (91)	*3		
			幅方向	56 (90)			
アルカリ 浸せき後		長手方向	58 (105)				
		幅方向	68 (110)				
抗張積 N・%/cm	無処理	長手方向	9405	2500 以上			
		幅方向	7688				
引裂強さ			N	長手方向	75	20 以上	
				幅方向	104		
耐 熱 性	垂れ下がり長さ		mm	0	5 以下		
	外 観			合格	*4		
備 考							
*1 : 20±15℃、65±20%の温湿度条件下で平面に広げ、目視によって試験を行い、次の規定に適合し なければならない。 1) 著しいわん曲や起伏がないこと。 2) 裂け、折れ、しわ及び貫通した穴がないこと。 3) 異常に粘着している部分がなく、表層の一部が欠損、又は補強材と積層した材料との間にはく 離している部分がないこと。 4) 端部の切断線が、長手方向に対してほぼ直角になっていること。 5) 1 巻の途中で2か所以上切断していないこと。1か所切断している場合、1 片の長さは3.0m 以上であること。 *2 : 引張試験の( )内は無処理試験値に対する割合(%)を表す。 *3 : 無処理試験値の80%以上 *4 : 垂れ落ち及び発泡が生じないこと。							

