試　験　成　績　書

No.

昭　石　化　工　株　式　会　社

製 品 名　　フジシルバー（水性）

試　験　項　目	性　状	試　験　方　法
外観（容器の中の状態）*1	合格	JIS K 5600 による
指触乾燥時間　hr50%／23℃	1.5	
加熱残分　%	30.3	JIS K 5601 による
粘　　度　mPa･s／25℃	720	JIS K 5600 による
密　　度　g／cm^3	1.05	
耐 水 性 *2	合格	

備　　考

＊1：軽く撹拌して堅い塊がなく，一様になること。

＊2：7 日間，水に浸して異常がないこと。

SK608KF