試　験　成　績　書

No.

昭　石　化　工　株　式　会　社

製 品 名　　フジトップクールG

試　験　項　目		性　状	試　験　方　法
外観（容器の中の状態）*1		合格	JIS K 5601 による
指触乾燥時間（23℃）*2	hr	合格	
加熱残分	%	51.0	
粘　　度	mPa･s／23℃	2000	JIS K 5600 による
密　　度（23℃）	g／cm³	1.25	

備　　考

＊1：撹拌して塊がなく，均質な液体であること。
　　標準見本と比較して、色調が大差ないこと。
＊2：2 時間以下

SK608SF