試　験　成　績　書

No.

昭　石　化　工　株　式　会　社

製 品 名　　フジトップクール

試　験　項　目		性　状	試　験　方　法
外観（容器の中の状態）*1		合格	JIS K 5601 による
指触乾燥時間（23℃）	hr	1.5	
加熱残分	%	54.6	
粘　　度	mPa･s／23℃	1400	JIS K 5600 による
密　　度	g／cm³	1.25	

備　　考

＊1：撹拌して塊がなく，均質な液体であること。
　　標準見本と比較して、色調が大差ないこと。

SK608SF