

# 試 験 成 績 書



昭 石 化 工 業 株 式 会 社

製 品 名     ハイネスシール    

試 験 項 目	性 状	試 験 方 法
外観 (容器の中での状態)*1	合格	JIS K 5600 による
作業性*2	合格	社内試験方法による
加熱残分           %	74.6	JIS K 5601 による
耐熱試験 (60°C, 24hrs) *3	合格	ASTM D 2822 による
折り曲げ試験 (60°C, 24hrs 後, -5°C) *4	合格	
密 度               g/cm <sup>3</sup>	1.49	JIS K 6833 による

**備 考**

- \*1：黒色ペースト状で，塊や沈殿がなく均質であること。
- \*2：こて塗り又はコーキング作業が容易であること。
- \*3： 1)発泡のないこと。  
          2)6mm以上のだれ・ずれがないこと。
- \*4：クラックやパネルからのはく離がないこと。