試　験　成　績　書

No.

昭　石　化　工　株　式　会　社

製 品 名　　網状ルーフ

適用規格　　JIS A 6012（網状ｱｽﾌｧﾙﾄﾙｰﾌｨﾝｸﾞ）〔合成繊維ﾙｰﾌｨﾝｸﾞ〕

試　験　項　目		性　状	規　格　値	試　験　方　法
寸　　法	長さ　　m	33.1	33.0 以上	JIS A 6012：2014 による
	幅　　cm	101.3	100±5	
外　　観		合格	*1	
製品の単位面積質量　　g／m²		322	180 以上	
原反の単位面積質量　　g／m²		119	80 以上	
原反に対するｱｽﾌｧﾙﾄの浸透率　　%		171	120 以上	
引張強さ　　N／cm	長手方向	211	120 以上	
	幅方向	149		
耐折り曲げ性	長手方向	合格	*2	
	幅方向	合格		
アスファルト透過時間　　秒		24	30 以下	

備　　考

＊1：ルーフィングを平面に広げ目視によって調べ、次の規定に適合しなければならない。

1)相互に粘着する部分がないこと。

2)裂けた箇所、しわ及び折れ目がないこと。

3)織り目が著しく乱れていないこと。

4)アスファルトの付着が過剰で、網目が著しくふさがっていないこと。

＊2：き裂を生じないこと

SK608Tw